Таблица 1

Характеристика керновых проб по скважине 2 участка №1

№ скв	Номер пробы	Инт. опробов., м	Длина интервала, м	Вес пробы, г	Структура пробы	Литология	РСА U,%
2	2976	97,6-102,2	4,6	250	Нарушенная	Пески алевритистые	0,004
ВРГ	21024	102,4-102,6	0,2	250	Нарушенная	Пески тонко-мелкозернистые	0,019
	21046	104,6-105,1	0,5	250	Нарушенная	Пески мелкозернистые	0,021
	21051	105,15-105,3	0,15	250	Нарушенная	Пески мелкозернистые	0,470
	21053	105,3-105,8	0,5	250	Нарушенная	Пески крупнозернистые	0,038
	21058	105,8-108,2	2,4	250	Нарушенная	Пески алевритистые	0,005
2	21162	116,2-116,8	0,6	250	Нарушенная	Пески алевритистые	0,007
НРГ	21168	116,8-118,0	1,8	250	Нарушенная	Пески средне-мелкозернистые	0,065
	21212	121,2-122,2	1,0	250	Нарушенная	Пески средне-мелкозернистые	0,005
	21222	122,2-123,0	0,8	250	Нарушенная	Пески крупнозернистые гравийные	0,006
	21238	123,8-124,4	0,4	250	Нарушенная	Пески крупнозернистые гравийные	0,006
	21260	126,0-126,4	0,4	250	Нарушенная	Пески крупнозернистые гравийные	0,030
	21272	127,2-127,8	0,5	250	Нарушенная	Пески крупнозернистые гравийные	0,260
	21280	128,0-128,5	0,5	250	Нарушенная	Пески разнозернистые гравийные	0,150
	21328	132,8-133,6	0,8	250	Нарушенная	Пески среднезернистые	0,004

Таблица 2

Характеристика керновых проб по скважинам 1 и 3 участка №2

№ скв	Номер пробы	Инт. опробов., м	Длина интервала, м	Вес пробы, г	Структура пробы	Литология	РСА U,%
1	1745	74,5-74,7	0,2	250	Нарушенная	Пески среднезернистые	0,001
	1774	77,4-77,9	0,5	250	Нарушенная	Алеврит песчаный	0,002
	1790	79,0-79,4	0,4	250	Нарушенная	Пески разнозернистые	0,002
	1799	79,9-81,4	0,5	250	Нарушенная	Пески крупнозернистые	0,013
	1821	82,1-82,7	1,0	250	Нарушенная	Пески крупнозернистые	0,061
	1836	83,6-84,5	0,9	250	Нарушенная	Пески разнозернистые гравийные	0,012
	1859	85,9-86,5	0,6	250	Нарушенная	Пески разнозернистые гравийные	0,195
	1868	86,8-88,4	1,6	250	Нарушенная	Пески крупнозернистые	0,400
	1910	91,0-91,2	0,2	250	Нарушенная	Пески крупнозернистые	0,038
	1914	91,4-92,5	1,1	250	Нарушенная	Пески крупнозернистые	0,035
	1927	92,7-93,4	0,7	250	Нарушенная	Пески крупнозернистые	0,032
3	3849	84,9-87,5	2,6	250	Нарушенная	Пески разнозернистые	0,003
	3875	87,5-88,7	1,2	250	Нарушенная	Пески разнозернистые гравийные	0,003
	3887	88,7-89,8	1,1	250	Нарушенная	Пески разнозернистые гравийные	0,006
	3914	91,4-92,3	0,9	250	Нарушенная	Пески крупнозернистые	0,040
	3924	92,4-93,5	1,1	250	Нарушенная	Пески крупнозернистые	0,274
	3936	93,6-94,7	1,1	250	Нарушенная	Пески крупнозернистые	0,015
	3949	94,9-95,3	0,4	250	Нарушенная	Пески разнозернистые	0,006

Таблица 3

Содержание компонентов в частных пробах по скважинам 1, 2, 3

Номер частной керновой пробы	**Содержание компонентов в пробе, %**				
	U	**CO_2**	**$C_{общ.}$**	**$S_{общ.}$**	**$S_{сульфат}$**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1745	0,001	Не опр.	Не опр.	0,25	Не опр.
1774	0,002	Не опр.	Не опр.	Не опр.	0,047
1790	0,002	Не опр.	Не опр.	Не опр.	0,32
1799	0,013	<0,10	0,475	0,801	0,038
1821	0,061	2,71	0,888	0,167	0,031
1836	0,012	<0,10	0,019	0,033	0,18
1859	0,195	<0,10	0,053	0,063	0,003
1868	0,400	<0,10	0,109	0,223	0,25
1910	0,038	<0,10	1,314	2,233	0,30
1914	0,035	<0,10	0,740	1,582	0,28
1927	0,032	<0,10	0,70	2,895	0,17
3849	0,003	Не опр.	0,068	0,17	Не опр.
3875	0,003	Не опр.	0,094	0,29	Не опр.
3887	0,006	Не опр.	0,123	0,34	Не опр.
3914	0,040	Не опр.	0,126	1,01	Не опр.
3924	0,274	<0.10	0,284	1,05	Не опр.
3936	0,015	<0,10	0,231	0,66	Не опр.
3949	0,006	Не опр.	0,261	0,81	Не опр.
2976	0,004	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.
21024	0,019	<0,10	0,366	0,382	0,23
21046	0,021	<0,10	0,096	0,243	0,085
21051	0,470	<0,10	1,783	Не опр.	Не опр.
21053	0,038	<0,10	0,052	0,05	0,730,18
21058	0,005	Не опр.	0,710	0,079	0,15
21162	0,007	Не опр.	0,268	0,09	Не опр.

21168	0,065	<0,10	0,081	Не опр.	Не опр.

Продолжение табл. 3

1	2	3	4	5	6
21212	0,005	Не опр.	0,017	Не опр.	Не опр.
21222	0,006	Не опр.	0,110	Не опр.	Не опр.
21235	0,017	8,48	2,310	0,016	0,054
21238	0,006	Не опр.	0,034	0,042	0,040
21260	0,030	<0,10	0,076	Не опр.	Не опр.
21267	0,022	13,579	3,70	1,01	0,47
21272	0,260	0,17	0,084	0,21	0,49
21280	0,150	0,57	0,342	0,78	0,056
21297	0,007	5,51	1,50	0,097	0,65
21309	0,004	9,28	Не опр.	Не опр.	Не опр.
21310	0,013	12,441	3,39	0,59	0,47
21326	0,005	10,21	Не опр.	Не опр.	Не опр.
21328	0,004	Не опр.	Не опр.	Не опр.	Не опр.

Таблица 4

Характеристика технологических проб

№ проб	U, %	CO_2, %	Al, %	Ca, %	Mg, %	Feобщ, %	Fe^{2+}, %	S, %	Номера частных проб
1Т	0,0343	0,20	4,44	0,49	0,38	2,05	0,61	1,24	1799, 1821, 1836, 1859, 1868, 1910, 1914, 1927
2ТВ	0,0314	<0,10	3,91	0,33	0,28	0,81	0,33	0,14	21024, 21046, 21051, 21053, 21058
2ТН-1	0,0411	<0,10	3,92	0,41	0,38	0,71	0,33	0,028	21162, 21168, 21212, 21222
2ТН-2	0,0762	0,25	3,29	0,43	0,22	0,94	0,41	0,23	21238, 21260, 21272, 21280, 21328
3Т	0,0373	<0,10	4,41	0,35	0,36	1,9	0,57	1,11	3849, 3875, 3887, 3914, 3924, 3936, 3949
4Т	0,0407	<0,10	3,46	0,31	0,26	1,0	0,32	0,6	Сборная из технологических проб 1Т, 2ТВ, 2ТН-1, 2ТН-2, 3Т